

CR TYPE NEOPRENE 50 SH A

Spécifications	NEOPRENE 40
Coloris	Noir
Densité grs/cm ³	1.42
Dureté ° Shore A ± 5° (DIN 53519)	45
Traction MPa (DIN 53504)	5
Allongement % (DIN 53504)	440
Abrasion mm ³ (DIN 53516)	-
Déformation rémanente % (DIN 53517)	30
Résistance au déchirement N/mm (DIN 53507)	17
Températures °C	-10/+90
Variation de volume	
○ Huile ASTM nr 5 (72H/70°C)	-
○ Huile IRM 903 (72H/70°C)	-
Tenue à la chaleur sèche	
○ Δ Dureté ° Shore A (72H/70°)	4.5 %
○ Δ Traction (72H/70°C)	3.5 %
○ Δ Allongement (72H/70°C)	-14 %
Tenue à	
○ L'ozone	Bonne
○ Acides dilués	Bonne
○ Acides concentrés	Satisfaisante
○ Hydrocarbures aromatiques	Satisfaisante
○ Solvants	Satisfaisante

MIDI CAOUTCHOUC

Z.I. de monlong - 20 rue Paul Rocaché
BP 43592 - 31035 TOULOUSE cedex 01
www.midicaoutchouc.com
contact@midicaoutchouc.com
Tel. 05 61 41 11 77 - Fax 05 61 41 70 00



SUD-OUEST CAOUTCHOUC

C. Com. de gros Bordeaux Nord - 42 rue Edmond Besse - Cidex 124 - 33083 BORDEAUX cedex
www.sud-ouest-caoutchouc.com
contact@sud-ouest-caoutchouc.com
Tel. 05 56 69 35 00 - Fax 05 56 69 86 17