

NITRILE CELLULAIRE NOIR MI 3175

caractéristique spéciale	élastomère de base	couleur	densité en kg/m ³	résistance à la compression (écroulement 25%)	déformation permanente 50%/22hr 40°C	absorption d'eau (ASTM D 1056)	spécification ASTM D 1055-07	spécification AFNOR MFR 99 211-80	forme disponible	usine
Caoutchouc naturel standard, non tâchant	NR + SBR	noir	125 +/- 25	35-65	21%*	< 5%	2 A2 B2 P	1C 08 B3	bloc / feuille	LEERS